


Le film **Argent 70** réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une bonne partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et assure un look extérieur contemporain.



Certifications

	Durabilité Jusqu'à 12 ans
	Classement au feu MI
	Norme Reach Rohs Respectée
	Laizes disponibles 122cm, 152cm et 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR (Infrarouge)
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Informations Techniques

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

UV rejetés	99%
Transmission lumière visible	44%
Réflexion lumière visible extérieure	44%
Réflexion lumière visible intérieure	44%
Énergie solaire totale rejetée	68%
Énergie solaire totale rejetée 2*	64%
Ratio Solaire :	
Réflexion énergie solaire	43%
Absorption énergie solaire	35%
Transmission énergie solaire	22%
Réduction éblouissement	64%
Valeur G	0.31
Valeur U	5.16
Coefficient d'ombrage	0.36
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30.5 Mètres
Composition film	PET
Épaisseur	50µ
Couleur depuis l'extérieur	Argent

Conseils d'Application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	—
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	—
Double vitrage clair Stapid extérieur	—
Double vitrage clair Stapid intérieur	—

✓ Oui — Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLARIN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

