



Le film **Silver 70** atténue la chaleur solaire tout en préservant une large quantité de lumière naturelle. Il réduit l'éblouissement et, grâce à son discret effet miroir sans tain, supprime les problèmes de vis-à-vis tout en offrant une esthétique contemporaine en façade.



Certifications

	Durabilité Jusqu'à 12 ans
	Classement au feu MI
	Norme Reach Rohs Respectée
	Laizes disponibles 122cm, 152cm et 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR (Infrarouge)
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Informations Techniques

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

UV rejetés	99%
Transmission lumière visible	30%
Réflexion lumière visible extérieure	50%
Réflexion lumière visible intérieure	47%
Énergie solaire totale rejetée	75%
Énergie solaire totale rejetée 2*	78%
Ratio Solaire :	
Réflexion énergie solaire	50%
Absorption énergie solaire	28%
Transmission énergie solaire	22%
Réduction éblouissement	67%
Valeur G	0.3
Valeur U	5.8
Coefficient d'ombrage	0.34
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30.5 Mètres
Composition film	PET
Épaisseur	75µ
Couleur depuis l'extérieur	Argent

Conseils d'Application

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair Stapid extérieur	✓
Double vitrage clair Stapid intérieur	✓

✓ Oui — Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLARIN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

